

## **CEBOART NATURA-KALKKIMAALI**

*CeboArt Natura on luonnollisen mattaisen ja elävän lopputuloksen jättävä helposti asennettavissa oleva kalkkimaali. Kevyesti struktuurinen pinta.*

*Kuivien tilojen seinäpinnoille. Kalkkimaali kestää äärimmäisen hyvin lämpötilan- ja kosteudenvaihteluita eikä tarjoa kasvualustaa esimerkiksi homeelle.*

*Voidaan suojata CeboFlow-suoja-aineella tarvittaessa.*

---

### **TARVIKKEET**

- Lyhytnukkainen tela
- Pensseli (100 mm tai 150 mm)
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

---

### **TYÖVAIHEET**

1. Pinnan esikäsittely ja puhdistus
2. CeboFix R-tartuntapohjamaali
3. Kalkkimaalin asennus, kaksi kerrosta

---

### **PINNAN ESIKÄSITTELY**

CeboArt Natura voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

---

### **CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI**

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkaa sisältävä tartuntapohjamaali.

Teoreettinen riittoisuus 10 m<sup>2</sup>/l (1 kerros).

Ohenna ennen käyttöä n. 20 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla.

Anna kuivua ennen päälleasennusta (n. 24 h).

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

## **CEBOART NATURA**

CeboArt Naturalla saadaan aikaan kevyesti rouheaa, mattapintainen ja kevyesti elävä pinta. Voidaan asentaa säilytettyinä tai sellaisenaan. Teoreettinen riittoisuus 4-5 m<sup>2</sup>/l kahtena kerroksena pensselillä asennettuna. Tuote ohennetaan puhtaalla vedellä 20-25 %.

CeboArt Natura asennetaan pensselillä ristikkäisin vedoin. Pensselin koko vaikuttaa pinnan lopulliseen ulkonäköön. Etene epäsymmetrisesti ja vältä liian paksuja kerroksia. Vältä terävien rajojen jättämistä, kun otat lisää materiaalia.

Asenna toinen kerros kalkkimaalia, kun ensimmäinen on täysin kuivunut (4-6 h kuluttua).

**Anna kalkkimaalin kuivua n. 24 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.**

---

## **TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS**

Puhdista työvälineet vedellä.

---

## **PESU JA HUOLTO**

Tuote kestää kevyttä pesua tavanomaisilla pesuaineilla. Huoltovapaa.

---

## **TEKNISET TIEDOT**

VOC: CeboFix R 8 g/l, CeboArt Natura 3 g/l

---

## **TURVALLISUUS**

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedessä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## **VARASTOINTI JA HÄVITYS**

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista. Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.



## ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

### **MAAHANTUOJA**

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
[www.bellearti.fi](http://www.bellearti.fi)  
+358 50 407 0345

### **VALMISTAJA**

Cebos Color SRL, Italia

---