

CEBOART POZZOLANO-KALKKIPINNOITE

Effetto Cemento

CeboArt Pozzolano on laastimainen kalkkipinnoite sisä- ja ulkotilojen seinäpinnoille. Se ei tarjoa kasvualustaa esim. homeelle ja bakteereille. Se kestää hyvin kosteuden ja lämpötilan vaihteluita.

*CeboArt Pozzolanolla voidaan luoda sekä sileää että rouheaa pintaa.
Tuote on mattapintainen.*

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela
- Ruostumaton teräslasta
- (Pensseli, mikäli asennetaan myös CeboBreak-krakelointituote)
- Synteettinen sieni/nukkaamaton liina
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. CeboFix R-tartuntapohjamaali
2. CeboArt Pozzolano, 2 kerrosta
3. CeboTech-suoja-aine (sävytetty)

PINNAN ESIKÄSITTELY

CeboArt Pozzolano voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkää sisältävä tartuntapohjamaali.

Teoreettinen riittäisyys 10 m²/l (1 kerros).

Ohenna ennen käyttöä n. 20 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Anna kuivua ennen päälleasennusta (n. 24 h).

CEBOART POZZOLANO

CeboArt Pozzolano on valmis käytettäväksi sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin omassa astiassaan ennen asennusta.

Teoreettinen riittoisuus n. 2,5 kg/m² kahtena kerroksena asennettuna.

Asenna ensimmäinen kerros CeboFix R-pohjusteen päälle ruostumattomalla teräslastalla samansuuntaisilla edestakaisilla vedoilla (katosta lattiaan).

Kun laastia on levitetty noin metrin levyinen alue, palataan takaisin liippamaan jo levitettyä materiaalia lastan kärjellä. Liippaa levityssuunnassa (katosta lattiaan) ja jätä pitkittäisiä materiaalikerrostumia saadaksesi aikaiseksi sementtimäisen efektin.

Liippaa, kunnes pinta on halutun sileä.

Anna ensimmäisen kerroksen kuivua (n. 24 h) ja asenna toinen kerros CeboArt Pozzolanoa kuten ensimmäinen kerros.

Mikäli kalkkilaasti CeboArt Pozzolano pääsee kuivumaan liikaa ennen liippausta, se voidaan kostuttaa uudelleen suihkepölyllä ja puhtaalla vedellä tai kastamalla lasta puhtaaseen veteen.

Anna toisen kerroksen kuivua täysin (n. 24 h)

CEBOTECH

CeboTech on hengittävä suoja-aine, joka sävytetään haluttuun sävyyn Effetto Cementon saavuttamiseksi.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/ 1 l (ohentamattomana).

Ohenna sävytetty CeboTech 400 % puhtaalla vedellä (1 l CeboTech + 4 l vettä).

Asenna edestakaisilla pitkittäisillä vedoilla (katosta lattiaan) synteettisellä sienellä koko käsiteltävälle alueelle. Vältä valumia, kuivaa mahdolliset valumat välittömästi.

Anna kuivua täysin (n. 4-6 h) ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pesua tavanomaisilla pesuaineilla. Huoltovapaa.

TEKNISET TIEDOT

VOC: CeboFix R 8 g/l, CeboArt Pozzolano 21 g/l, CeboTech 10 g/l

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedessä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia
