

CEBOART STUCCO-KALKKISTUCCO

CeboArt Stucco on korkealaatuinen kalkkipohjainen stuccopinnoite kuivien sisätilojen seinäpinnoille. Tuote ei tarjoa kasvualustaa bakteereille ja esim. homeelle. CeboArt Stucco voidaan sävyttää omien sävykarttojensa mukaan.

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela
- Ruostumaton teräslasta
- Synteettinen sieni
- Nukkaamaton liina
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. CeboFix R-tartuntapohjamaali
2. CeboArt Stucco-kalkkistucco, kolme kerrosta
3. EcoCera-suojavaha

PINNAN ESIKÄSITTELY

CeboArt Stucco voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkää sisältävä tartuntapohjamaali.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l (1 kerros).

Ohenna ennen käyttöä n. 20 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla.

Anna kuivua ennen päälleasennusta (n. 24 h).

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

CEBOART STUCCO

CeboArt Stucco asennetaan ruostumattomalla, puhtaalla teräslastalla kolmena kerroksena. Sekoita tuote huolellisesti puhtailla välineillä ennen asennusta.

Teoreettinen riittoisuus 0,5 kg/m².

Asenna ensimmäinen kerros CeboArt Stuccoa mahdollisimman tasaisena kerroksena välttämällä työsaumoja. Etene epäsymmetrisesti työsaumojen välttämiseksi.

Anna ensimmäisen kerroksen kuivua täysin (n. 6-8 h).

Asenna toinen kerros kevyesti kuvioiden. Kun massa on hetken asettunut, siloita pintaa puhtaalla lastalla liippaamalla mahdollisimman sileäksi.

Anna toisen kerroksen kuivua täysin (n. 6-8 h).

Asenna kolmannella kerroksella pieni määrä CeboArt Stuccoa, jotta pinta siloittuu täysin. Poista ylimääräinen materiaali puhtaalla lastalla ja liippaa pinta sileäksi ja tasaiseksi.

Anna kuivua vähintään 24 tuntia ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.

ECOCERA

EcoCera on kiiltävä, pintaa suojaava ja siloittava luonnonvaha. Se on valmistettu valkoisesta mehiläisvahasta ja marseillesaippuasta. Tuote ei kellastu.

Teoreettinen riittoisuus 30 m²/l. EcoCeraa ei voi sävyttää.

Varmista, että alla oleva materiaalit (esim. CeboArt Stucco, Marmorino, Pintura tai Pozzolano) on täysin kuiva ennen asennusta.

Sekoita tuote huolellisesti puhtailla välineillä ennen asennusta.

EcoCera voidaan ohentaa puhtaalla, haalealla vedellä n. 5 %, mikäli tarpeen.

Levitä EcoCera synteettisellä, puhtaalla sienellä. Vältä liiallisen materiaalmäärän levitystä. Kiillota pinta nukkaamattomalla liinalla 30-40 minuutin kuluttua levityksestä.

Anna valmiin pinnan kuivua 24 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pesua tavanomaisilla pesuaineilla. Huoltovapaa.

TEKNISET TIEDOT

VOC: CeboFix R 8 g/l, CeboArt Stucco 21 g/l, EcoCera 0 g/l

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedessä. Jos tuotetta on nieltä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti.

Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia
