

DE CORTEN

De Corten-laasti sisältää metallia ja ruostutetaan aktivaattori- ja oksidanttisuihkeilla.

Jokainen pinta on yksilöllinen.

Tuote soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkoseinien pinnoitteena sekä lattiapinnoitteena, kun käytetään erillistä suoja-ainetta.

Seinäpintoihin asennettu De Corten-ruoste-efekti voidaan suojata Silatop-siloksaanisuoja-aineella.

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela
- Muovilasta (tela tai sivellin)
- Suojakäsineet ja hengityssuojain (oksidantin ja aktivaattorin asennuksen ajaksi)
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- Suihkepullot oksidantille ja aktivaattori

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitteleminen ja puhdistus
2. WallBase 025-tartuntapohjamaali
3. De Corten-ruostelaastin asennus, kaksi kerrosta
4. Oksidantti A:n asennus ja aktivaattori B:n asennus

PINNAN ESIKÄSITTELY

De Corten-ruostepinnoite voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta ja silikonista sekä mahdollisimman tasainen.

De Corten-ruostepinnoitteen asennustemperatuurina + 8°C - + 35°C.

WALLBASE 025-TARTUNTAPOHJAMAALI

WallBase 025 luo hyvän tartuntapohjan De Corten-ruostelaastille.

WallBase-tartuntapohjamaali asennetaan puhtaalle ja tasoitetulle pinnalle telalla kertaalleen.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/ 1 l.

Sekoita tuote huolellisesti ennen asennusta ja ohenna puhtaalla vedellä enintään 40 %.

Tuote sisältää tartuntaa lisäävää hiekkaa, joten tuotetta on hyvä sekoittaa myös asennuksen aikana.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Pohjamaalilla on tarkoitus luoda seuraavalle materiaalille hyvä tartuntapohja, riittää siis että sitä on kaikkialla ohuelti. Alla olevan värin ei tarvitse peittyä.

Kun pohjamaali on kuiva (n. 2-6 h olosuhteista riippuen), voidaan asentaa De Corten-ruostepinnoite.

DE CORTEN

De Corten-ruostelaasti on käyttövalmis sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin astiassaan ennen asennusta. Teoreettinen riittoisuus n. 0,5-0,7 kg/m².

De Corten voidaan asentaa muovilastalla, telalla tai siveltimellä. Telalla asennettaessa valitse lyhytnukkainen tela.

Asenna ohut, tasainen kerros De Corten-ruostelaastia ja anna kuivua. Kuivumista voi nopeuttaa lämpöpuhaltimella.

Tämän jälkeen asenna toinen kerros. Suurta pintaa asennettaessa kannattaa edetä pienempi alue kerrallaan, jotta ehtii käsitellä pinnan oksidantilla ja aktivaattorilla ennen sen lopullista kuivumista.

OKSIDANTTI A JA AKTIVAATTORI B

Käytä hengityssuojainta ja huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

Käytettävät aineet eivät ole terveydelle vaarallisia, mutta niiden hengittäminen ei ole suositeltavaa.

Ruostumisprosessin aikana tuotteesta tulee hetkellisesti voimakas raudan ja rikin haju, joka haihtuu nopeasti.

Oksidantti A:n teoreettinen riittoisuus: 5-10 m²/l. Aktivaattori B:n teoreettinen riittoisuus: 5-10 m²/l.

Kun De Corten-ruostelaastin toinen kerros on kuivunut kosketuskuivaksi, suihkuta pintaan suihkepullolla oksidantti A-sumutetta, joka käynnistää ruostumisprosessin. Suihkuta hienolla sumulla epäsäännöllisesti, jotta kuviosta tulee luonnollinen.

Noin 10-15 minuutin kuluttua asenna aktivaattori B suihkepullolla kuten oksidantti A. Aktivaattori B vahvistaa ruostumisefektiä.

Halutettasi voit toistaa käsittelyn molemmilla suihkeilla voimakkaamman efektin aikaansaamiseksi.

Ruostepinta muuttuu kuivuessaan useamman tunnin ajan, joten lopullinen pinta on nähtävissä vasta, kun pinta on kokonaan kuivunut.

Anna valmiin pinnoitteen kuivua ja kovettua vähintään 12 h, mielellään 24 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa. Älä liikaa pintaa ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Pinta on huoltovapaa ja pyyhittävässä.

Se voidaan suojata pitkäkestoisella ja kosteutta hylkivällä Silatop Coat-siloksaanisuoja-aineella, joka on hengittävä. Kts. Silatop Coat:in asennusohjeet ja tekniset tiedot.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi pakkaus ja näytä etiketti. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Impex Color SRL, Italia