

CEBOIRON CROMO-METALLILASYRYRI

Cebolron Cromo on metallisesti hohtava viimeistelylasyryri efektimaalipinnan päälle tai suoraan Fondo Plus- tai CeboFix R-tartuntapohjamaalin päälle. Voidaan asentaa sisä- ja ulkotilojen seinäpinnoille.

Cebolron Cromo-metallilasyryrillä käsitelty pinta voidaan suojata CeboVitra Piu-suoja-aineella puhdistettavammaksi.

Ulkotilojen seinäpinnoille asennettuna voidaan suojata CeboFlow-suoja-aineella.

TARVIKKEET

- Pensseli (keskikokoinen, tiheä- ja pitkäharjaksinen, esim. 100 mm) ja/tai synteettinen hiertosieni
- Sekoitusvälineitä
- (Suojakäsineet)

PINNAN ESIKÄSITTELY

Cebolron Cromo asennetaan CeboStone-efektimaalipinnan tai suoraan Fondo Plus-efektimaalin päälle aikaisemman pinnan täysin kuivuttua.

Varmista, ettei efektimaalipinta ole päässyt likaantumaan/pölyyntymään ennen Cebolron Cromon asennusta.

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitteily ja puhdistus
2. Fondo Plus-tartuntapohjamaali tai CeboFix R-tartuntapohjamaali
3. (CeboStone-efektimaali, yksi kerros)
4. Cebolron Cromo-metallilasyryri

PINNAN ESIKÄSITTELY JA PUHDISTUS

Efektimaali voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle. Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen. Efektimaalien asennustemperatuurin vähintään + 5°C.

Cebolron Cromo asennetaan CeboStone-efektimaalipinnan tai suoraan Fondo Plus- tai CeboFix R-tartuntapohjamaalin päälle aikaisemman pinnan täysin kuivuttua.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Varmista, ettei efektimaalipinta ole päässyt likaantumaan/pölyyntymään ennen Cebolron Cromon asennusta.

FONDO PLUS-TARTUNTAPOHJAMAALI

Mikäli käsiteltävä pinta on jo maalattu CeboStone-efektimaalilla, ei Fondo Plus-tartuntapohjustetta tarvitse asentaa efektimaalin päälle ennen Cebolron Cromon asennusta.

Mikäli käsiteltävä pinta on ulkotilan seinäpinta, asenne tartuntapohjusteeksi CeboFix R-tartuntapohjuste.

Fondo Plus on valkoinen, mattapintainen ja kevyesti karkea tartuntapohjamaali. Teoreettinen riittoisuus n. 10 m²/l riippuen käsiteltävän pinnan struktuurista, imevyydestä ja asennustavasta.

Ohenna ennen käyttöä n. 10 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla. Vaaleiden sävyjen alle suosittelemme asennettavaksi kaksi kerrosta, mikäli käsiteltävä pinta ei ole valkoinen tai ensimmäinen pohjamaalikerros ei peitä alla olevaa sävyä.

Anna kuivua ennen päälle asennusta (n. 6-8 h).

CEBOIRON CROMO

Cebolron Cromo on kromimainen metallinhohtoinen viimeistelylasyyri, joka voidaan asentaa sävytettynä tai sävyttämättömänä efektimaalipinnan päälle tai suoraan Fondo Plus-pohjamaalin päälle kuivatiilojen seinäpinnoille.

Cebolron Cromo on puolipeittävä. Mikäli Cebolron Cromo halutaan asentaa sellaisenaan ilman efektimaalia pohjalla, tulee Cebolron Cromo-lasyyria asentaa kaksi kerrosta Fondo Plus-pohjamaalin päälle.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l/1 kerros. Ei ohenneta ennen asennusta.

Sekoita tuote huolellisesti omassa astiassaan puhtaalla välineellä ennen asennusta.

Cebolron Cromo asennetaan pensselillä ristikkäisin vedoin. Pensselin koko vaikuttaa pinnan lopulliseen ulkonäköön.

Etene epäsymmetrisesti ja vältä liian paksuja kerroksia. Vältä terävien rajojen jättämistä, kun otat lisää materiaalia. Vältä valumia ja työsaumoja.

Asenna tarvittaessa toinen kerros ensimmäisen kerroksen kuivuttua täysin (n. 12 h). Anna käsitellyn pinnan kuivua n. 12 h ennen päälle asennusta tai lopullista käyttöönottoa.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pyyhintää miedoin tavanomaisin puhdistusainein. Vältä hankaavia puhdistusvälineitä.

Voidaan suojata CeboVitra Piu-suoja-aineella vielä puhdistettavammaksi esimerkiksi keittiön välitilaan tai CeboFlow-suoja-aineella ulkotilojen seinäpinnoille.

VOC-PÄÄSTÖT

VOC: 80 g/l

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C - + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.