

## PLATINUM-LISÄEFEKTIGEELI

*Platinum-lisäefektigeeli tuo hartsipinnoitteeseen metallisen pinnan.*

*Se voidaan sävyttää tai asentaa sellaisenaan. Vaihtoehtoina mm. musta, hopea, kulta ja pronssi.*

*Platinum-lisäefektigeelin alle asennetaan joko Toscana-, Rustico- tai Beton Design-hartsipinnoite ja pinta suojataan tavanomaiseen tapaan hartsinsuoja-aineella. Alle asennettu hartsipinnoite jää kevyesti kuultamaan Platinum-hartsigeelin alta, joten alla olevalla sävyllä on vaikutusta lopulliseen pintaan.*

---

### TARVIKKEET

- (Kumihanskat)
- Sekoitusvälineitä
- Muovilasta

---

### TYÖVAIHEET

1. Hartsipinnoite, jätä vielä Idropol-suoja-aine asentamatta
2. Platinum-lisäefektigeeli
3. Idropol-suoja-aine, kaksi kerrosta

---

### PINNAN ESIKÄSITTELY

Asenna hartsipinnoite hartsipinnoitteen työohjeiden mukaisesti. Jätä suoja-aine vielä asentamatta.

Puhdista pinta hiontapölystä. Älä liikaa pintaa.

---

### PLATINUM-LISÄEFEKTIGEELI

Platinum-lisäefektigeeli on valmis, yksikomponenttinen geelimäinen tuote, joka asennetaan hartsilaastien päälle.

Platinum-lisäefektigeeli suojataan hartsinsuoja-aine Idropolilla. Seinäpintoihin Idropol-suoja-ainetta asennetaan Platinum-geelin päälle kaksi kerrosta ja lattiapinnoille kolme kerrosta.

Platinum-lisäefektigeelin teoreettinen riittoisuus 0,05-0,1 kg/m<sup>2</sup>, riippuen alla olevan hartsipinnoitteen struktuurista ja imevyydestä sekä asennustavasta.

Sekoita tuote huolellisesti ennen asennusta.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Asenna tuote muovilastalla ohuena kerroksena ristikkäisin, laajoin lastanvedoin koko käsiteltävälle alueelle. Etene epäsäännöllisesti. Vältä työsaumoja.

Mikäli pinta ei ole riittävän peittävä tai metallinen, voit asentaa toisen kerroksen, kun ensimmäinen kerros on varmasti kuiva (n. 12 h).

Anna kuivua ennen suoja-aineen asennusta (n. 12 h). Älä likaa pintaa.

Asenna Idropol-suoja-aine asennusohjeiden mukaisesti.

---

## **TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS**

Asennuksessa käytetyt välineet puhdistetaan vedellä.

---

## **TURVALLISUUS**

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## **VARASTOINTI JA HÄVITYS**

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Kaksikomponenttisten tuotteiden käyttöaika on sekoitettuna rajallinen. Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

### **MAAHANTUOJA**

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

### **VALMISTAJA**

Pava Resine SRL, Italia