

AQUARIUS PAVA-EPOKSIHARTSI

Aquarius Pava on liuotteeton kaksikomponenttinen epoksiharts.

Aquarius Pava on itsestään levittyvä ja sopii korkean kerrospaksuutensa vuoksi hyvin paksumpien epoksihartsipintojen asennukseen.

Aquarius voidaan asentaa sellaisenaan kirkkaana tai sävyttää läpikuultavaksi tai kokonaan peittäväksi.

TARVIKKEET

- Vaaka, jonka tarkkuus on vähintään 1 g
- Lyhytnukkainen tela
- Kumihanskoja
- Ruostumaton teräslasta
- Hammaslasta
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- Etyylialkoholia
- Suihkepullo
- (Piikkikengät)

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitteleminen ja puhdistus
2. Aggrappante Pava-pohjuste
3. PavaGlass-epoksiharts
4. (PavaLux-suojavaha)

PINNAN ESIKÄSITTELY

Lämpötilan tulee olla vähintään +20 astetta, kun asennetaan hartsipinnoitteita. Ilmankosteuden tulee olla alle 70 %, jotta pinnasta ei tulisi samea. Kytke lattialämmitys päälle ennen hartsipinnoitteen asennuksen aloitusta, mikäli sellainen on. Hartsituotteiden tulee olla asennettaessa huoneenlämpöisiä. Älä päästä hartsituotteita jäätymään.

Varmista, että käsiteltävässä pinnassa tai sen rakenteissa ei ole kosteutta. Kosteusmittaus on etenkin saneerauskohteissa suositeltavaa.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas liasta, rasvasta ja silikonista sekä mahdollisimman pölytön.

Kun Aquarius asennetaan itsestään levittyvänä, tulee asennusalustan olla täysin tasainen ja mahdollisimman vaakasuorassa, jotta massa levittyy tasaisesti ja tuotteen menekki on mahdollisimman pieni.

Mikäli käsiteltävässä pinnassa on halkeamia, tulee ne käsitellä asianmukaisesti ennen asennusta.

Rajaa käsiteltävä alue tiiviiksi, jotta Aquarius ei leviä muille alueille.

Käytä rajaamiseen esim. sileää muovia tai sileäpintaista teippiä. Lisäksi esim. muoviluvaha sopii hyvin rakojen tilkitsemiseen ja kaarevien rajojen tekemiseen.

Tiivistä raot, kuten esim. seinän ja lattian välinen raja, materiaalihukan välttämiseksi.

AGGRAPPANTE PAVA-POHJUSTE

Pakkauskooko 1,0 kg (pohja, osa A 0,66 kg + kovete, osa B 0,34 kg) riittää keskimäärin n.10 m² käsittelyyn. Tuotteen teoreettinen riittävyys on n. 0,1 kg/m² pohjan huokoisuudesta ja imevyydestä riippuen.

Sekoita osa A ja osa B huolellisesti ensin omilla purkkeillaan ja yhdistä ne. Sekoita huolellisesti.

Ohenna valmis seos (A + B = 1,0 kg) etyylialkoholilla suhteessa 50-80 % (Aggrappante 1,0 kg + etyylialkoholi 0,5-0,8 kg).

Sekoita vain tarvittava määrä kerralla, sillä tuotteen käyttöaika sekoitettuna on rajallinen (n. 1 h olosuhteista riippuen). Käytä punnitsemiseen vaakaa.

Asenna yksi kerros Aggrappante Pava-pohjustetta lyhytnukkaisella telalla. Varmista, että pohjustetta on joka kohdassa. Käytä suojakäsineitä ja suojaa huolellisesti pinnat, joita et pohjusta.

Mikäli tuotetta menee pinnoille, joita ei ole tarkoitus pohjustaa, puhdista ne välittömästi etyylialkoholilla.

Aggrappante-pohjuste on kosketuskuiva n. 8-10 h kuluttua olosuhteista riippuen.

Päälle asennus n. 24-48 h kuluttua asennuksesta. Kuivumisnopeus riippuu lämpötilasta, pinnan kosteudesta ja ilmanvaihdosta sekä asennetun kerroksen paksuudesta ja alla olevasta pinnasta. Kuivumista voi nopeuttaa lisäämällä ilmanvaihtoa ja/tai lämpötilaa.

Varmistu pohjusteen kuivumisesta ennen päälle asennusta. Älä likaa pohjustettua pintaa ennen päälle asennusta.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

AQUARIUS PAVA-EPOKSIHARTSI

Pakkauskoot 0,81 kg (A: 475 g + B: 335 g) ja 8,1 kg (A: 4,75 kg + B: 3,35 kg).

Teoreettinen riittoisuus: n. 1,2 kg/1 mm kerros, maksimaalinen kerrospaksuus 20 mm/kerros.

Aquarius voidaan sävyttää peittäväksi tai läpikuultavaksi tai asentaa kirkkaana.

Sekoita väriaine kovetteeseen (osa B) ennen komponenttien yhdistämistä. Väriaineen määrä peittäväksi värjätynä 10-15 % tuotteen painosta (A+B). Vaaleat sävyt 15 %, tummat 10 %.

Varmista, että työvälineet ovat puhtaat. Suosituksena on pyyhkiä puhtaatkin työvälineet vielä etyylialkoholilla.

Varmista, että kaikki työvälineet, työvaatteet, hanskat ja muu ympäristö ovat puhtaat ja pölyttömät.

Sekoita komponentit ensin huolellisesti omissa astioissaan ja yhdistä ne. Sekoita huolellisesti puhtaalla välineellä.

Sekoitetun tuotteen käyttöaika n. 1 h.

Mikäli asennat Aquarius-epoksihartsin valamalla, levitä sekoitettu hartsi puhtaalle ja rajatulle pinnalle.

Auta levittymistä varoen lastalla tai hammaslastalla. Epoksi tasoittuu ja levittyy hitaasti itsestään. Pidä työvälineet puhtaina, jottei jo kovettunutta tuotetta pääse tipahtamaan vielä keskeneräiseen pintaan.

Vältä työsaumoja.

Kun Aquarius on levitetty, suihkuta pintaan tasaisesti kauttaaltaan etyylialkoholia suihkepullolla. Se rikkoo tuotteen pintajännityksen ja edistää kuplien puhkeamista. Toista, kunnes kuplia ei näytä enää muodostuvan.

Isoilla pinta-aloilla suihkuta käsiteltyä pintaa jo kesken levityksen.

Anna kuivua ja kovettua 24-48 h ennen päälleasennusta tai käyttöönottoa.

Vältä pölyn tai muun päätymistä pintaan ennen kuin Aquarius on täysin kovettunut.

Lopullinen lujuus saavutetaan 4-8 vrk kuluessa.

PAVALUX-SUOJAVAHA

PavaLux-suojavaha suojaa epoksipintaa. Käsittely voidaan uusia tarvittaessa. Saatavilla kiiltävä ja himmeä vaihtoehto.

Teoreettinen riittoisuus 0,03-0,05 kg / m² / 2 kerrosta.

Poista mahdollinen pöly PavaGlass-pinnasta ennen vahan levittämistä.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

PavaLux-vaha tasoittuu itsestään. Levitä ohut kerros vahaä esim. mikrokuituisella liinalla tai ikkunanpesimellä. Anna kuivua vähintään 6 h.
Kun vaha on täysin kuivunut, sen voi kiillottaa mikrokiituliinalla.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Välineet puhdistetaan etyylialkoholilla tai hävitetään.

PESU JA HUOLTO

Valmis hartsipinnoite on kova ja pitkäikäinen.

Pinta puhdistetaan tavanomaisilla puhdistusaineilla ja -välineillä.

Pesuaineen tulee olla neutraalia tai emäksistä tai vain lievästi hapanta. Hyvin hapan pesuaine saattaa aiheuttaa muutoksia pinnassa.

Hartsipinnoite kestää puhdistusta myös esim. painepesurilla (matalalla paineella) tai mekaanisella harjaukoneella pehmein harjaksin.

Kuumaa höyryä ja korkeaa painetta ei suositella.

Suojavahakäsittely voidaan uusia tarvittaessa ensin poistamalla vanha vaha ja vahaamalla sitten asennusohjeiden mukaisesti uudelleen.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhtottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Kaksikomponenttisten tuotteiden käyttöaika on sekoitettuna rajallinen. Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Pava Resine SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.
Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.
Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.