

CEBOART MODEL-KALKKIKUITUPINNOITE

Effetto Travertino

CeboArt Model on kalkkikuitupinnoite, joka sopii käytettäväksi kuivien sisätilojen seinäpinnoilla. Tuote sisältää kalkin lisäksi luonnonkuitua, joka mahdollistaa paksumpien materiaalikerrosten asennuksen.

CeboArt Model-kalkkipinnoitteella käsitelty pinta on betonisen himmeä, sävyeroiltaan hillitysti elävä ja asennustavasta riippuen sileä, puolirouheaa tai rouheaa.

CeboArt Model-kalkkipinnoite kestää hyvin kosteuden ja lämpötilan vaihteluita ja parantaa luonnollista hengittävyyttä eikä tarjoa kasvualustaa esimerkiksi homeelle tai bakteereille.

CeboArt-kalkkituotteilla käsitelty pinta kestää kauniina pitkään ja sopii erinomaisesti niin moderniin ekologiseen rakentamiseen kuin klassiseen, perinteitä kunnioittavaan rakentamiseenkin. CeboArt-kalkkituotteet sisältävät 95 % luonnollisia raaka-aineita.

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela ja pieni pensseli tartuntapohjamaalille
- Ruostumaton teräslasta
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- Ruohomattotyökalu
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitteleminen ja puhdistus
2. CeboFix R-tartuntapohjamaali, sävytetään tarvittaessa
3. CeboArt Model-kalkkipinnoite, yksi kerros

PINNAN ESIKÄSITTELY

CeboArt Model voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

CeboArt Model voidaan kuivien sisätilojen seinäpinnoille. Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen ja kuiva sekä tasaisesti imevä.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkää sisältävä tartuntapohjamaali. Sävytetään tarvittaessa.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l (1 kerros).

Ohenna ennen käyttöä n. 20 % (massa-%) puhtaalla huoneenlämpöisellä vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla huolellisesti. Käy nurkat ja kulmat läpi pensselillä ennen telalla asennusta, jotta CeboFix R-tartuntapohjamaalia on varmasti koko käsiteltävällä pinnalla.

Anna kuivua ennen päälle asennusta (n. 24 h).

CEBOART MODEL

Pinnan kuvio vaihtelee aina asentajan kädenjäljen mukaan, jolloin jokainen pinta on yksilöllinen ja uniikki.

Kalkkipinnoite on luonnontuote, jossa on aina pientä sävyvaihtelua eri erien välillä. Tämä kannattaa ottaa huomioon ja tehdä aina yksi pinta samalla erällä. Mikäli pinnat ovat suuria, kannattaa eri pakkausten tuotteita sekoittaa hieman keskenään ennen erän vaihtoa seuraavaan.

CeboArt Model on valmis käytettäväksi sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin omassa astiassaan ennen asennusta.

Teoreettinen riittoisuus n. 1 kg/m² yhtenä kerroksena asennettuna.

Asenna CeboArt Model ruostumattomalla teräslastalla tasaisena kerroksena ristikkäisin, pyörivin liikkein. Vältä työsaumoja ja suuria materiaalikerrostumia.

Asenna noin 1 m² kokoinen, epätarkkarajainen alue kerrallaan. Kuvioi pintaa ruohomattotyökälulla, jotta saavutat Travertino-pintaa vastaavan kuvion.

Halutessasi siloita pintaa kevyesti teräslastalla, CeboFree-lastalla tai muovilastalla.

Jatka näin noin 1 m² alue kerrallaan koko pinnoitettavan alueen läpi.

Anna kuivua täysin (n. 24 h) ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet välittömästi runsaalla vedellä.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

PESU JA HUOLTO

Ei kestä rasvaista likaa. Rasvainen lika tummentaa kalkkituotetta pysyvästi.

Voidaan tehdä pieniä paikkakorjauksia noudattamalla asennusohjeiden materiaalikerroksia sekä kuivumisaikoja. Paikkakorjausten reunat tulee häivyttää huolellisesti hiomalla. Paikkakorjausten reunat saattavat jäädä näkyviin.

Voidaan suojata kalkkituotteiden suojaamiseen soveltuvalla siloksaanisuoja-aineella tarvittaessa, jolloin pinnasta tulee kevyesti pyyhittävä. Ei siloksaanisuoja-aineenkaan kanssa kestä rasvaista likaa. Siloksaanisuoja-aineella käsitelty pinta on edelleen erittäin hengittävä.

VOC-PÄÄSTÖT

VOC: CeboFix R 8 g/l, CeboArt Model 21 g/l

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia