

## **RASANTE PAVA ELX-EPOKSITASOITE**

*Rasante Pava ELX on kaksikomponenttinen epoksipohjainen tasoite/täyttömassa, joka ei vetäydy kuivuessaan. Tarttuu erittäin hyvin ja omaa erittäin hyvän mekaanisen kestävyuden.*

*Sopii erittäin hyvin esim. halkeamien massoitukseen.*

*Tuote on liuotteeton.*

*Rasante Pava ELX:llä voidaan tehdä kerralla jopa 5 mm täyttö/tasoitus myös pystysuoralle pinnalle.*

---

### **PINNAN ESIKÄSITTELY**

Lämpötilan tulee olla vähintään +20 astetta, kun asennetaan Rasante Pava ELX-tasoitetta. Älä päästä tuotteita jäätymään.

Varmista, että käsiteltävässä pinnassa tai sen rakenteissa ei ole kosteutta.

Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas liasta, rasvasta ja silikonista sekä mahdollisimman pölytön.

Käsiteltävän pinnan tulee olla täysin kuiva ennen Rasante Pava ELX-tasoitteen asennusta.

---

### **RASANTE PAVA ELX**

Rasante Pava ELX on kaksikomponenttinen epoksipohjainen liuotteeton tuote, jota voidaan tarvittaessa myös ohentaa etyylialkoholilla tai vedellä. Useimmiten ohennus ei kuitenkaan ole tarpeen.

Rasante Pava ELX 1 kg: pohja, osa A 660 g + kovete, osa B 340 g

Rasante Pava ELX 1,5 kg: pohja, osa A 1,0 kg + kovete, osa B 500 g

Rasante Pava ELX 5 kg: pohja, osa A 3,3 kg + kovete, osa B 1,7 kg

Rasante Pava ELX 15 kg: pohja, osa A 10 kg + kovete, osa B 5 kg

Sekoita molemmat komponentit huolellisesti omissa astioissaan ja yhdistä ne. Sekoita jälleen huolellisesti.

Sekoituksen jälkeen käyttöaika on rajallinen (n. 1,5 h olosuhteista riippuen).

ELX asennetaan esimerkiksi lastalla yhtenä tai useampana kerroksena. Mikäli asennat ELX:n useampana kerroksena, varmista tuotteen kuivumisesta kerrosten välillä. Asenna tuote mahdollisimman tasaisesti.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Ota huomioon, että tuote ei vetäydy kuivuessaan ja on erittäin kova hioa.

Kosketuskuiva 14-20 h kuluttua. Päälle asennus 20-24 h kuluttua, kuitenkin aiemmin kuin 48 h kuluttua.

Lopullinen lujuus saavutetaan 4-6 päivän kuluttua.

Älä likaa pintaa ennen päälle asennusta.

---

## TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Asennuksessa käytetyt välineet puhdistetaan etyylialkoholilla tai hävitetään.

---

## TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## VARASTOINTI JA HÄVITYS

Tuotteet säilyvät vähintään 6 kk alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Kaksikomponenttisten tuotteiden käyttöaika on sekoitettuna rajallinen. Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

## VALMISTAJA

Pava Resine SRL, Italia

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.