

OXYDIA-EFEKTIMAALI

Oxydia on struktuurinen ja metallinen efektimaalipinta kuivien sisätilojen seinäpinnoille. Saatavilla on useita sävyvaihtoehtoja.

Oxydia-efektimaalit ja sisustuspinnotteet ovat saaneet inspiraationsa erilaisista metallipinnoista ja esimerkiksi ruosteesta.

Pinta saadaan suojattua kevyttä likaa vastaan CeboFlow-suoja-aineella ja esim. rasvaista likaa vastaan CeboVitra Piu- tai CeboVitra Matt-suoja-aineella.

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela pohjusteelle
- Pensseli (keskikokoinen, tiheä- ja pitkäharjaksinen, esim. 100 mm)
- Synteettinen hierontosieni
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsittely ja puhdistus
2. Fondo Plus-tartuntapohjamaali
3. CeboStone-efektimaali, yksi kerros
4. Cebolron-lasyyri, esim. sävyssä Ferro: Cebolron Grigio sävyssä 256/2
5. Cebolron-lasyyri, esim. sävyssä Ferro: Cebolron Nero sävyssä 248/2

PINNAN ESIKÄSITTELY JA PUHDISTUS

Oxydia-sisustuspinnote/efektimaali voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C.

FONDO PLUS-TARTUNTAPOHJAMAALI

Fondo Plus on valkoinen, mattapintainen ja kevyesti karkea tartuntapohjamaali.

Teoreettinen riittoisuus n. 10 m²/l riippuen käsiteltävän pinnan struktuurista, imevyydestä ja asennustavasta.

Ohenna ennen käyttöä n. 10 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla. Vaaleiden sävyjen alle suosittelemme asennettavaksi kaksi kerrosta, mikäli käsiteltävä pinta ei ole valkoinen tai ensimmäinen pohjamaalikerros ei peitä alla olevaa sävyä.

Anna kuivua ennen päälle asennusta (n. 6-8 h).

CEBOSTONE

CeboStone on vesiohenteinen ja käyttövalmis sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin astiassaan ennen asennusta.

Voidaan ohentaa enintään 5 % puhtaalla vedellä. Teoreettinen riittoisuus 6-8 m²/l.

CeboStone asennetaan pensselillä ristikkäisin vedoin. Pensselin koko vaikuttaa pinnan lopulliseen ulkonäköön.

Etene epäsymmetrisesti ja vältä liian paksuja kerroksia. Vältä terävien rajojen jättämistä, kun otat lisää materiaalia. Vältä valumia ja työsaumoja.

Anna käsitellyn pinnan kuivua n. 12 h ennen päälle asennusta tai lopullista käyttöönottoa.

CEBOIRON GRIGIO/CEBOIRON NERO

Cebolron Grigio on harmaapohjainen metallinhohtoinen viimeistelylasyyri, joka voidaan asentaa sävytettynä tai sävyttämättömänä CeboStone-pinnan päälle.

Cebolron Nero on mustapohjainen metallinhohtoinen viimeistelylasyyri, joka voidaan asentaa sävytettynä tai sävyttämättömänä CeboStone-pinnan päälle.

Cebolron Grigio/Nero on puolipeittävä.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l. Ei ohenneta ennen asennusta.

Sekoita tuote huolellisesti omassa astiassaan puhtaalla välineellä ennen asennusta.

Asenna Cebolron Grigio/Nero puhtaalla ja kauttaaltaan kostealla synteettisellä hiertosienellä.

Mikäli CeboStone-efektimaali on asennettu ristikkäisin vedoin, asenna Cebolron Grigio/Nero pyörivin liikkein. Mikäli CeboStone-efektimaali on asennettu pystysyntyntaisin vedoin, asenna Cebolron Grigio/Nero myös pystysuuntaisin liikkein.

Etene pieni alue kerrallaan välttämällä suorita reunoja ja työsaumoja. Asenna ohuita kerroksia ja varo kerrostamasta tuotetta liikaa.

Toista käsittely toisella sävyllä, kun ensimmäinen metallilasyyrikerros on kuivunut kauttaaltaan.

Anna käsitellyn pinnan kuivua n. 12 h ennen päälle asennusta tai lopullista käyttöönottoa.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pyyhintää miedoin tavanomaisin puhdistusainein. Vältä hankaavia puhdistusvälineitä.

Voidaan suojata CeboVitra Matt/Piu-suoja-aineella vielä puhdistettavammaksi esimerkiksi keittiön välitilaan.

VOC-PÄÄSTÖT

VOC: Fondo Plus 9 g/l, CeboStone 10 g/l, Cebolron Grigio/Nero 30 g/l.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia
