

OXYDIA-EFEKTIMAALI

*Oxydia Lamina on sileä ja metallinen efektimaalipinta kuivien sisätilojen seinäpinnoille.
Saatavilla on useita sävyvaihtoehtoja.*

*Oxydia-efektimaalit ja sisustuspinnotteet ovat saaneet inspiraationsa erilaisista
metallipinnoista ja esimerkiksi ruosteesta.*

*Pinta saadaan suojattua kevyttä likaa vastaan CeboFlow-suoja-aineella ja esim. rasvaista
likaa vastaan CeboVitra Piu- tai CeboVitra Matt-suoja-aineella.*

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela
- Pensseli (keskikokoinen, tiheä- ja pitkäharjaksinen, esim. 100 mm)
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsittely ja puhdistus
2. CeboFix R-tartuntapohjamaali
3. Cebolron-lasyyri, esim. sävyssä Ferro: Cebolron Grigio sävyssä 256/2
4. Cebolron-lasyyri, esim. sävyssä Ferro: Cebolron Nero sävyssä 248/2

PINNAN ESIKÄSITTELY

Oxydia-sisustuspinnote/efektimaali voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen.

Asennuslämpötila vähintään + 5°C.

CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkaa sisältävä tartuntapohjamaali. Pohjamaali sävytetään tarvittaessa lasyyrien alle.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l (1 kerros).

Ohenna ennen käyttöä n. 20 % puhtaalla vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Anna kuivua täysin ennen päälle asennusta (n. 24 h).

CEBOIRON GRIGIO/CEBOIRON NERO

Cebolron Grigio on harmaapohjainen metallinhohtoinen viimeistelylasyyri, joka voidaan asentaa sävytettynä tai sävyttämättömänä tartuntapohjamaalipinnan päälle.

Cebolron Nero on mustapohjainen metallinhohtoinen viimeistelylasyyri, joka voidaan asentaa sävytettynä tai sävyttämättömänä tartuntapohjamaalipinnan päälle.

Cebolron Grigio/Nero on puolipeittävä.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l. Ei ohenneta ennen asennusta.

Sekoita tuote huolellisesti omassa astiassaan puhtaalla välineellä ennen asennusta.

Asenna ensimmäinen Cebolron Grigio/Nero-sävy puhtaalla pensselillä pystysuuntaisesti, jätä väliin pystysuuntaisia alueita, joille ensimmäistä sävyä ei asenneta. Eri sävyjen sommittelua kannattaa pohtia ennen ensimmäisen sävyn asennusta.

Etene pieni alue kerrallaan välttämällä suorita reunoja ja työsaumoja. Asenna ohuita kerroksia ja varo kerrostamasta tuotetta liikaa.

Toista käsittely toisella sävyllä alueille, joille ensimmäistä sävyä ei ole asennettu, kun ensimmäinen metallilasyyrikerros on kuivunut kauttaaltaan. Sävyt saavat limittyä päällekkäin. On suositeltavaa pitää ensimmäisen kerroksen sävy lähettyvillä, mikäli sävyjen reunoja halutaan korjailta tai sävyjä limittää saumattomammin toisiinsa tms.

Anna käsitellyn pinnan kuivua n. 12 h ennen päälle asennusta tai lopullista käyttöönottoa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet vedellä.

PESU JA HUOLTO

Tuote kestää kevyttä pyyhintää miedoin tavanomaisin puhdistusainein. Vältä hankaavia puhdistusvälineitä.

Voidaan suojata CeboVitra Matt/Piu-suojaa-aineella vielä puhdistettavammaksi esimerkiksi keittiön välitilaan.

VOC-PÄÄSTÖT

VOC: CeboFix R 8 g/l, Cebolron Grigio/Nero 30 g/l.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO
www.bellearti.fi
info@bellearti.fi
+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.