

## OXYDIA MATERIA-SISUSTUSPINNOITE

*Oxydia Materia on rustiikkinen ja metallinen pinnoite kuivien sisätilojen seinäpinnoille.*

*Oxydia-sisustuspinnoteeseen on saatu inspiraatio korroosiosta ja erilaisista metallipinnoista.*

*Oxydia Materia-sisustuspinnoteesta on saatavilla useita sävyvaihtoehtoja.*

---

### TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela ja pieni pensseli tartuntapohjamaalille
- Ruostumaton teräslasta
- Synteettinen hierontosieni
- Sekoitustasioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

---

### TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsittely ja puhdistus
2. CeboFix R-tartuntapohjamaali
3. CeboArt Model-kalkkipinnoite, yksi kerros
4. Cebolron-lasyyri, esim. sävyssä Ferro: Cebolron Grigio sävyssä 256/2
5. Cebolron-lasyyri, esim. sävyssä Ferro: Cebolron Nero sävyssä 248/2

---

### PINNAN ESIKÄSITTELY

Oxydia Materia voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle.

Oxydia Materia voidaan kuivien sisätilojen seinäpinnoille. Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen ja kuiva sekä tasaisesti imevä.

Asennustemperatuurin vähintään + 5°C. Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

---

### CEBOFIX R-TARTUNTAPOHJAMAALI

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkaa sisältävä tartuntapohjamaali. Sävytetään tarvittaessa.

Teoreettinen riittoisuus 10 m<sup>2</sup>/l (1 kerros).

Ohenna ennen käyttöä n. 20 % (massa-%) puhtaalla huoneenlämpöisellä vedellä. Sekoita hyvin.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

Asenna 1-2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla huolellisesti. Käy nurkat ja kulmat läpi pensselillä ennen telalla asennusta, jotta CeboFix R-tartuntapohjamaalia on varmasti koko käsiteltävällä pinnalla.

Anna kuivua ennen päälle asennusta (n. 24 h).

---

## **CEBOART MODEL**

Pinnan kuvio vaihtelee aina asentajan kädenjäljen mukaan, jolloin jokainen pinta on yksilöllinen ja uniikki.

Kalkkipinnoite on luonnontuote, jossa on aina pientä sävyvaihtelua eri erien välillä. Tämä kannattaa ottaa huomioon ja tehdä aina yksi pinta samalla erällä. Mikäli pinnat ovat suuria, kannattaa eri pakkausten tuotteita sekoittaa hieman keskenään ennen erän vaihtoa seuraavaan.

CeboArt Model on valmis käytettäväksi sellaisenaan. Sekoita tuote hyvin omassa astiassaan ennen asennusta.

Teorettinen riittoisuus n. 1 kg/m<sup>2</sup> yhtenä kerroksena asennettuna.

Asenna CeboArt Model ruostumattomalla teräslastalla tasaisena kerroksena ristikkäisin, pyörivin liikkein. Vältä työsaumoja ja suuria materiaalikerrostumia.

Asenna noin 1 m<sup>2</sup> kokoinen, epätarkkarajainen alue kerrallaan.

Halutessasi siloita pintaa kevyesti teräslastalla, CeboFree-lastalla tai muovilastalla tai kuvioi pinta haluamallasi tavalla haluamallasi välineellä.

Jatka näin noin 1 m<sup>2</sup> alue kerrallaan koko pinnoitettavan alueen läpi.

Kun halutaan luonnollinen, pehmeänrouheaa pinta, lisää materiaalia kostean materiaalin päälle epäsäännöllisesti. Jätä lisätty materiaali levittämättä tasaiseksi ja anna sen asettua hetken. Rosoisempien kohtien välistä saa jäädä näkymään myös tasaisempia pintoja. Kun materiaali on hieman kuivunut ja vetäytynyt, liippaa huippuja sileämmiksi ja siirry käsittelemään seuraavaa aluetta. Etene epäsäännöllisesti.

Liippaamisella tarkoitetaan pinnan käsittelyä puhtaalla lastalla ristikkäisin, epäsäännöllisin vedoin. Lastan kulman kannattaa olla noin 30 astetta. Aluksi kannattaa liippailla pintaa kevyesti ja lisätä voimaa, kun kalkkilaasti kuivuu ja asettuu. Liippaa, kunnes pinta on halutun tasainen. Älä kuitenkaan liippaa yhtä kohtaa liian kauaa yhtäjaksoisesti, jottei pinta ala irrota tai tummuu.

Anna kuivua täysin (n. 24 h) ennen päälle asennusta.

---

---

## **CEBOIRON GRIGIO/CEBOIRON NERO**

Cebolron Grigio on harmaapohjainen metallinhohtoinen viimeistelylasyyri, joka voidaan asentaa sävytettynä tai sävyttämättömänä CeboArt Model-pinnan päälle.

Cebolron Nero on mustapohjainen metallinhohtoinen viimeistelylasyyri, joka voidaan asentaa sävytettynä tai sävyttämättömänä CeboArt Model-pinnan päälle.

Cebolron Grigio/Nero on puolipeittävä.

Teoreettinen riittäisyys 10 m<sup>2</sup>/l. Ei ohenneta ennen asennusta.

Sekoita tuote huolellisesti omassa astiassaan puhtaalla välineellä ennen asennusta.

Asenna Cebolron Grigio/Nero puhtaalla ja kauttaaltaan kostealla synteettisellä hirtosienellä pyörivin liikkein CeboArt Model-pinnan päälle kauttaaltaan. Etene pieni alue kerrallaan välttämällä suorita reunoja ja työsaumoja. Asenna ohuita kerroksia ja varo kerrostamasta tuotetta liikaa.

Toista käsittely toisella sävyllä, kun ensimmäinen metallilasyyrikerros on kuivunut kauttaaltaan.

Anna käsitellyn pinnan kuivua n. 12 h ennen päälle asennusta tai lopullista käyttöönnottoa.

---

## **TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS**

Puhdista työvälineet välittömästi runsaalla vedellä.

---

## **PESU JA HUOLTO**

Ei kestä rasvaista likaa. Rasvainen lika tummentaa kalkkituotetta pysyvästi. Kevyesti pyyhittävässä kostealla liinalla ja tavanomaisilla hellävaraisilla pesuaineilla.

Voidaan tehdä pieniä paikkakorjauksia noudattamalla asennusohjeiden materiaalikerroksia sekä kuivumisaikoja. Paikkakorjausten reunat tulee häivyttää huolellisesti hiomalla. Paikkakorjausten reunat saattavat jäädä näkyviin.

Voidaan suojata CeboVitra Matt- tai CeboVitra Piu-suoja-aineella tarvittaessa.

---

## **TEKNISET TIEDOT**

VOC: CeboFix R 8 g/l, CeboArt Model 21 g/l, Cebolron Grigio/Nero 30 g/l

---

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

---

## TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nieltävä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

---

## VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivistä suljettuna, viileässä lämpötilassa (+ 5 °C- + 35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

---

## MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002  
Kuloistentie 10, 21280 RAISIO  
www.bellearti.fi  
info@bellearti.fi  
+358 50 407 0345

## VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia