

ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

CEBOART PINTURA -KALKKIMAALI

CeboArt Pintura on luonnollisen himmeän ja hienostuneesti elävän lopputuloksen jättävä, helposti asennettavissa oleva kalkkimaali. Sileä pinta. Tuote sopii asennettavaksi sisä- ja ulkotilojen seinäpinnoille.

Ei kuitenkaan sovellu suoraan kosketukseen suihkun kanssa. CeboArt Pintura -kalkkimaali kestää hyvin kosteuden ja lämpötilan vaihteluita ja parantaa luonnollista hengittävyyttä, eikä tarjoa kasvualustaa esimerkiksi homeelle tai bakteereille.

CeboArt-kalkkituotteilla käsitelty pinta kestää kauniina pitkään ja sopii erinomaisesti niin moderniin ekologiseen rakentamiseen kuin klassiseen, perinteitä kunnioittavaan rakentamiseenkin. CeboArt-kalkkituotteet sisältävät 95 % luonnollisia raaka-aineita.

CeboArt Pintura -kalkkimaali voidaan sävyttää kauniin luonnollisiin sävyihin tai käyttää sävyttämättömänä luonnonvalkoisena.

TARVIKKEET

- Lyhytnukkainen tela ja pieni pensseli tartuntapohjamaalille
- Pensseli, joka soveltuu kalkkituotteiden asentamiseen
- Sekoitusastioita ja -välineitä, isommille massoille laastinsekoitin on suositeltava
- (Suojakäsineet)

TYÖVAIHEET

1. Pinnan esikäsitely ja puhdistus
2. CeboFix R-tartuntapohjamaali
3. CeboArt Pintura -kalkkimaali, kaksi kerrosta

PINNAN ESIKÄSITELY

CeboArt Pintura voidaan asentaa esim. kipsilevyille, maalatulle pinnalle tai tasoitetulle pinnalle. CeboArt Pintura voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotilojen seinäpinnoille. Varmista, että pinta on puhdas rasvasta, liasta ja pölystä sekä mahdollisimman tasainen ja kuiva sekä tasaisesti imevä.

Asennustemperatuurin vähintään + 5°C.
Suhteellinen ilmankosteus alle 80 %.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

CEBOFIX R -TARTUNTAPOHJAMAALI

CeboFix R on valkoinen, kvartsihiekkää sisältävä tartuntapohjamaali.

Teoreettinen riittoisuus 10 m²/l (1 kerros).

Ohenna ennen käyttöä n. 20 % (massa-%) puhtaalla huoneenlämpöisellä vedellä. Sekoita hyvin.

Asenna 1–2 kerrosta lyhytnukkaisella telalla huolellisesti. Käy nurkat ja kulmat läpi pensselillä ennen telalla asennusta, jotta CeboFix R-tartuntapohjamaalia on varmasti koko käsiteltävällä pinnalla.

Anna kuivua ennen päälle asennusta (n. 24 h).

CEBOART PINTURA

Teoreettinen riittoisuus 6 m²/1 kg kahtena kerroksena pensselillä asennettuna.

Ohenna puhtaalla vedellä 15–20 % (massa-%) ja sekoita huolellisesti.

Kalkkimaali on luonnontuote, jossa on aina pientä sävyvaihtelua eri erien välillä. Tämä kannattaa ottaa huomioon ja tehdä aina yksi pinta samalla erällä. Mikäli pinnat ovat suuria, kannattaa eri pakkausten tuotteita sekoittaa hieman keskenään ennen erän vaihtoa seuraavaan.

CeboArt Pintura -kalkkimaali asennetaan pensselillä ristikkäisin vedoin. Pensselin koko ja materiaali vaikuttavat pinnan lopulliseen ulkonäköön.

Etene epäsymmetrisesti ja vältä liian paksuja kerroksia ja valumia. Vältä terävien rajojen jättämistä, kun otat lisää materiaalia.

Asenna toinen kerros kalkkimaalia, kun ensimmäinen on täysin kuivunut (4–6 h kuluttua). Toinen kerros asennetaan kuten ensimmäinen.

Kuivumisaikaan vaikuttavat lämpötila ja ilmankosteus. Kuivumista voi nopeuttaa lämpöpuhaltimilla, varo kuitenkin asettamasta puhallinta liian lähelle pintaa.

Anna CeboArt Pintura -kalkkimaalin kuivua n. 24 h ennen päälle asennusta tai käyttöönottoa.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista työvälineet välittömästi runsaalla vedellä.

PESU JA HUOLTO

Ei kestä rasvaista likaa. Rasvainen lika tummentaa kalkkituotetta pysyvästi.

Voidaan tehdä pieniä paikkakorjauksia noudattamalla asennusohjeiden materiaalikerroksia sekä kuivumisaikoja. Paikkakorjausten reunat tulee häivyttää huolellisesti hiomalla. Paikkakorjausten reunat saattavat jäädä näkyviin.

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.

ASENNUSOHJEET JA TEKNISET TIEDOT

Voidaan suojata kalkkituotteiden suojaamiseen soveltuvalla siloksaanisuoja-aineella tarvittaessa, jolloin pinnasta tulee kevyesti pyyhittävä.

Siloksaanisuoja-aineenkaan kanssa ei kuitenkaan kestä rasvaista likaa.

Siloksaanisuoja-aineella käsitelty pinta on edelleen erittäin hengittävä.

VOC-PÄÄSTÖT

CeboFix R 8 g/l

CeboArt Pintura 3 g/l

TURVALLISUUS

Käytettävät tuotteet eivät vaadi erityisiä henkilö- tai ympäristösuojaustoimia. Pitkää kosketusta iholla on kuitenkin syytä välttää. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa. Jos tuotteita menee silmiin, ne on huuhdottava välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Jos tuotetta on nielty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon välittömästi. Ota mukaasi tämä asennusohje ja näytä lääkärille. Jos ihoärsytystä ilmenee, ota yhteys lääkäriin.

VARASTOINTI JA HÄVITYS

Säilytä tuote alkuperäispakkauksessaan tiivisti suljettuna, viileässä lämpötilassa (+5 °C - +35 °C) eristettynä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä.

Tuotteet eivät saa jäätyä.

Ota huomioon, että avattujen pakkausten ja niiden sisältämien tuotteiden tulee olla puhtaita, jottei tuote pääse saastumaan ja pilaantumaan.

Tyhjät ja kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

MAAHANTUOJA

Belle Arti Oy, FI27331002

Kuloistentie 10, 21280 RAISIO

www.bellearti.fi

info@bellearti.fi

+358 50 407 0345

VALMISTAJA

Cebos Color SRL, Italia

Yllä mainitut ohjeet on laadittu yhteistyössä tuotteen valmistajan kanssa. Tämä asennusohje korvaa mahdolliset aiemmat asennusohjeet.

Koska tuotteita myydään myös kontrollialueen ulkopuolella, asentaja on itse vastuussa mahdollisista asennusvirheistä ja niiden seurauksista.

Asentaja on vastuussa käsiteltävän pinnan soveltuvuudesta pinnoitteen alle.